Фибра проволочная анкерная 0,5/30

В НАЛИЧИИ

Дозировка фибры проволочной анкерной 0,5/30:
Расход стальной анкерной фибры 0,5/30 определяется нашим инженером-проектировщиком в соответствии с требованиями к объекту. Техническое сопровождение строительных объектов также включает выезд инженера-проектировщика как на стадии составления документации, так и на первый день заливки сталефибробетона для контроля соблюдения стандартов.

Упаковка и транспортировка фибры:
Мешки по 20кг, паллет 1200кг. Транспортировку производить автотранспортным средством с закрытым кузовом.

Технические характеристики

Материал	низкоуглеродистая проволока
Спецпокрытие	без покрытия
Геометрия	анкерная
Длина волокна	L = 30 мм
Диаметр волокна	D = 0.5 мм
Длина анкера	4±3 мм
Высота изгиба анкера	4±3 мм
Длина прямого участка	18±2 мм
Количество изгибов	4 шт
Габариты паллет	1м*1,2м*1,6м
Дозировка	от 25 кг/м3
Упаковка	мешок 20кг, паллет 1200кг
Временное сопротивление разрыву	от 1150 МПа